

LIGNASTAR-, LIGNACOLOR-, LIGNAFORM-KANTEN

Stand: 06/2016

Produkte	<p>LIGNASTAR Grundierkanten GKN, GKS, GKF LIGNASTAR Blindkanten BKN, BKS, BKF LIGNASTAR Einschichtkanten EKN, EKS, EKT, EKF LIGNAFORM Doublierkanten DKN, DKS, DKF, DKJ (PVAC Verklebung) (Folien oder Kanten doubliert auf Unterzug) DPN, DPS, DPF, DPJ (PUR Verklebung) LIGNACOLOR Einschichtkanten EKN, EKS, EKT, EKF (Pigmentlack)</p>															
Produktbeschreibung	Kantenmaterial zur dekorativen Beschichtung von Holzwerkstoffkanten für Möbel im gesamten sichtbaren und nicht sichtbaren Wohn- und Arbeitsbereich. Basis ist ein mit Spezialharzen durchtränktes Dekorpapier. Flächenmasse Rohpapier 140 - 250 g/m ²															
Typen	<p>N - Standard für gerade Anwendungen S - Softforming Anwendung für mittlere Radien T - Softforming Anwendung für kleinere Radien F - Falzqualität</p>															
Oberfläche	<p><u>unlackiert:</u> - als Unterbau, schleifbar, überlackierbar <u>Finishlackierung:</u> - diverse Ausführungen mit SH-Lack und Pigmentlack - Ausrüstung mit einem überlackierbaren Lack - chemische oder haptische Pore, oder mechanische Prägung möglich - Glanzgrade von Supermatt bis Hochglanz</p>															
Rückseite	<p>- unbehandelt - PVAC für KA Verfahren - Haftvermittler, Rückseitenhärter - Schmelzkleber</p>															
Materialeigenschaften	<p>Grundier- und Blindkanten unlackiert ohne besondere Anforderungen</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">je nach Finishlackierung:</td> </tr> <tr> <td>Chem. Beständigkeit:</td> <td>1A - 1C</td> <td>DIN 68861/1</td> </tr> <tr> <td>Abriebbeanspruchung:</td> <td>≥ 2 E</td> <td>DIN 68861/2</td> </tr> <tr> <td>Kratzbeanspruchung:</td> <td>≥ 4 E</td> <td>DIN 68861/4</td> </tr> <tr> <td>Lichtechtheit:</td> <td>≥ Stufe 6</td> <td>DIN 53388</td> </tr> </table> <p>Produkte erfüllen die Anforderungen nach: IOS-MAT0003, 0010, 0054 u. 0066 (IKEA); EN71-3 und sind frei von Halogenen und PAK's</p> 	je nach Finishlackierung:			Chem. Beständigkeit:	1A - 1C	DIN 68861/1	Abriebbeanspruchung:	≥ 2 E	DIN 68861/2	Kratzbeanspruchung:	≥ 4 E	DIN 68861/4	Lichtechtheit:	≥ Stufe 6	DIN 53388
je nach Finishlackierung:																
Chem. Beständigkeit:	1A - 1C	DIN 68861/1														
Abriebbeanspruchung:	≥ 2 E	DIN 68861/2														
Kratzbeanspruchung:	≥ 4 E	DIN 68861/4														
Lichtechtheit:	≥ Stufe 6	DIN 53388														
Lagerbedingungen	6 Monate in Originalverpackung bei 18 - 23 °C und 50 - 65 % rel. Feuchte															
Breite	geschnitten ab 15 mm, als Blockware nach Vereinbarung															
Lieferformen	Rollenware geschnitten in Folie verpackt, mit und ohne Karton, Blockware in Folie verpackt stehend oder liegend auf Palette															

Die Angaben dieses Blattes sind unverbindlich und rein informativ. Die Eignung eines Produktes muss für den jeweiligen Verwendungszweck, auf Grund der unterschiedlichen Verfahren, Werkstoffe und Verarbeitungsbedingungen, die durch uns nicht beeinflusst werden können, durch Anwendungserprobung getestet werden. Gegeben falls sind Anpassungen erforderlich.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Möbelfolien GmbH Biesenthal Bahnhofstraße 150 Telefon +49(0)3337 48-0 Internet: www.moebie.de
 D-16359 Biesenthal Telefax +49(0)3337 4834 eMail: mail@moebie.de